



	VALEUR NOMINALE	TOLERANCES	METHODE D'ESSAI
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES			
➤ ½ Périmètre à l'ouverture (mm)	380	- 5%	ISO 4592
➤ Longueur (mm)	450	- 5%	ISO 4592
➤ Largeur bretelle (mm)	50	- 2.5%	ISO 4592
➤ Hauteur bretelle (mm)	140	- 2.5%	ISO 4592
➤ Largeur soufflets (mm)	60	- 2.5%	ISO 4592
➤ Epaisseur moyenne (µm)	15	mini 13,80 (-8%)	ISO 4593
➤ Epaisseur ponctuelle (µm)	15	mini 10	ISO 4593
➤ Grammage (g/m²)	19,20	mini 17,66 (-8%)	ISO 4591
➤ Couleur	NEUTRE		
CARACTERISTIQUES MECANQUES			
➤ Force de rupture sens extrusion (daN)	0,60	mini 0,55	NF EN ISO 527 - 3
➤ Force de rupture sens transversal (daN)	0,50	mini 0,45	NF EN ISO 527 - 3
➤ Allongement rupture sens extrusion (%)	200	mini 190	NF EN ISO 527 - 3
➤ Allongement rupture sens transversal (%)	400	mini 390	NF EN ISO 527 - 3
➤ Force de rupture soudure de fond (daN)	0,45	mini 0,40	NF EN ISO 527 - 3
➤ Force de rupture soudure latérale (daN)	0,35	mini 0,30	NF EN ISO 527 - 3
➤ Résistance Dart-Test (g)	100	mini 90	ISO 7765 -1/2

CERTIFICATIONS

- Certification OK Compost HOME - N° TA 8021701257
- Conformité NF T 51-800
- Sac constitué d'un minimum de 40% de matières biosourcées. déterminé selon la norme ISO 16620-2

Précautions de stockage des sacs:

- * dans leur emballage d'origine
 - * avec une température comprise entre + 5 et +25 °C
 - * avec une hygrométrie comprise entre 20 et 65 % d'humidité relative.
 - * hors sol humide
 - * à l'abri de la lumière directe du soleil
- Ne pas stocker à l'extérieur (même sous abris)
Respecter la DLU imprimée sur cette étiquette

N° Tél. **05.49.83.30.30**

Fax : 05.49.83.30.50

www.alliance-elevage.com
ap@alliancepastorale.fr

Code APE : 9411 Z
RCS Poitiers : 781 541 685
1 route de Chauvigny
86500 Montmorillon

48 Avenue de l'Europe - CS 80095 - 86502 Montmorillon cedex

Sacs bretelle 26x45 bio
Février 2022

depuis 1933...