

FICHE TECHNIQUE


Technical Data Sheet

Date d'impression :
18/11/15

N° V0331

REFERENCE

DESCRIPTION



PA
PA
PE

PROPRIETES / Properties

PHYSIQUES / Physical	CHIMIQUES / Chemical	USUELLES / Usual
1- Bonne soudabilité sur PE <i>Good sealability on PE</i> 2- Bonne tenue des soudures à chaud <i>Good Hot Tack effect</i> 3- Bonne résistance mécanique <i>Good mechanical resistance</i>	1- Barrière à l'oxygène <i>Oxygen barrier</i> 2- Barrière à l'eau <i>Water barrier</i> 3- Bonne tenue chimique <i>Good chemical resistance</i>	1- Film SACHERIE <i>Pouch film</i> 2- Conditionnement de produits solides et liquides <i>Suitable for solid or liquid products</i> 3- Bonne conservation des propriétés organoleptiques <i>Good organoleptic inertia</i>

SPECIFICATIONS TECHNIQUES / Technical specifications

CRITERES (characteristics)	NORMES (methods)	UNITES (units)	VALEURS (values)
Epaisseur totale <i>Thickness</i>	UNI (interne)	$\mu \pm 10\%$	80
Grammage <i>Unit weight</i>	UNI	$g/m^2 \pm 10\%$	76.90
Perméabilité O ₂ <i>Oxygen permeability</i>	ASTM D 3985	cm ³ /m ² /24h/23°C/50%HR	50
Perméabilité CO ₂ <i>Carbon dioxide permeability</i>	INDICATIF	cm ³ /m ² /24h/23°C/50%HR	160
Perméabilité H ₂ O <i>(Water vapour permeability)</i>	NF EN ISO 15106-1	g/m ² /24h/38°C/90%HR	< 12
Résistance à la rupture <i>(Tensile Strength at Break)</i>	NF EN ISO 527-1	MPa (MD/CD)	30 / 30
Allongement à la rupture <i>(Elongation at Break)</i>	NF EN ISO 527-1	% (MD/CD)	> 400
Coefficient de friction Dynamique <i>(Coefficient of Friction)</i>	NF EN ISO 8295 (Film/Film)	Avant transformation	< 0.20
Coefficient de friction Statique <i>(Coefficient of Static)</i>	NF EN ISO 8295 (Film/Film)	Avant transformation	< 0.30
Plage de scellage <i>(Sealing test parameters)</i>	UNI	°C	145 - 160
Tension superficielle - Corona <i>(Surface tension – Corona Treatment)</i>	Encre test	Dynes	NON TRAITE

SPECIFICATIONS GENERALES / General specifications

CRITERES (characteristics)	NORMES (methods)	UNITES (units)	VALEURS (values)
Diamètre intérieur mandrin <i>(core diameter)</i>	UNI	mm	76 - 152
Diamètre extérieur bobine <i>(reel diameter)</i>	UNI	mm	800
Alignement des flancs <i>(reelside aligning)</i>	UNI	mm	± 1

Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif, sur la base d'essais effectués en laboratoire par nos fournisseurs et, en partie par nos soins, mais n'impliquent aucun engagement de notre part. Nous vous conseillons de réaliser vos propres essais, dans les conditions réelles d'utilisation du matériau. Nos produits sont garantis pendant 6 mois dans leur emballage d'origine. All data mentioned are given without any engagement on our side. They must be considered as indicative value, to allow comparison between different qualities. Our products are guaranteed during 6 months within their original packing. Conditions idéales de stockage : à l'abri de la lumière directe, T° 20°C (+10°) % HR 60% (+10%). Stockage 24 h aux conditions ambiantes de l'atelier avant transformation. Recommended conditions : Protected from direct light, T° 20°C ($\pm 10^\circ$), moisture 60% ($\pm 10\%$). Store 24h in surrounding conditions before using.

Réf Procédure P03 version 6 du 08/02/2013

607997	SACHET S/VIDE CONSERV PA/PE	80μ DIM EXT 400X500MM
607998	SACHET S/VIDE CONSERV PA/PE	80μ DIM EXT 160X260MM
608004	SACHET S/VIDE CONSERV PA/PE	80μ DIM EXT 200X350MM
608005	SACHET S/VIDE CONSERV PA/PE	80μ DIM EXT 430X650MM
608048	SACHET S/VIDE CONSERV PA/PE	80μ DIM EXT 300X300MM
608049	SACHET S/VIDE CONSERV PA/PE	80μ DIM EXT 270X600MM
608050	SACHET S/VIDE CONSERV PA/PE	80μ DIM EXT 300X450MM
608053	SACHET S/VIDE CONSERV PA/PE	80μ DIM EXT 250X400MM
608054	SACHET S/VIDE CONSERV PA/PE	80μ DIM EXT 300X400MM
608055	SACHET S/VIDE CONSERV PA/PE	80μ DIM EXT 300X500MM
608056	SACHET S/VIDE CONSERV PA/PE	80μ DIM EXT 400X600MM
608057	SACHET S/VIDE CONSERV PA/PE	80μ DIM EXT 200X300MM
608058	SACHET S/VIDE CONSERV PA/PE	80μ DIM EXT 350X500MM
608061	SACHET S/VIDE CONSERV PA/PE	80μ DIM EXT 350X400MM
608062	SACHET S/VIDE CONSERV PA/PE	80μ DIM EXT 200X400MM
608063	SACHET S/VIDE CONSERV PA/PE	80μ DIM EXT 160X300MM